ИП Иванов О.А.

220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Аэродромная, 119, офис 1
Тел:(+375 17) 285-19-71, тел/факс:(+375 17) 285-04-46, тел/моб:(+375 29)622-75-30
E-mail:slon_lkm@mail.ru,
Р.сч. 3013000014383, в ОАО "Белгазпромбанк" Минская областная дирекция,
220007, г.Минск, ул.Могилевская, 41, код 742

ГРУНТ-ЭМАЛЬ «КРЭС»

Алкидно-фенольная быстросохнущая холодной сушки

ТУ BY 101228094.020-2010

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА:

Грунт-эмаль изготовлена на основе алкидно-фенольной смолы с добавлением высококачественных антикоррозионных пигментов и наполнителей, а также функциональных добавок, сиккатива и растворителя.

Предназначена для антикоррозионной защиты и декоративной окраски технологического оборудования, сельскохозяйственной техники, металлических частей транспортных средств (амортизаторов, элементов шасси и подвесок автомобилей), железнодорожного транспорта, контейнеров, горно-шахтного оборудования, металлоконструкций, в том числе мостов, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности.

Грунт-эмаль создает высококачественное покрытие, состоящее из двух слоев, устойчивое к изменению температуры от минус 40°С до плюс 40°С. Окрашенные изделия могут эксплуатироваться в холодном, умеренном и тропическом климате.

Эффективная комбинация высококачественных антикоррозионных и функциональных добавок импортного производства обеспечивают высокую степень защиты металла от коррозии, устойчивость к длительному воздействию технических масел, хорошую адгезию, в т.ч. к стальным и алюминиевым поверхностям.

Двухслойное покрытие грунт-эмали заменяет покрытие, состоящее из одного слоя грунтовки и двух слоев эмали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

➢ Время высыхания до степени 3 при (20±2)°С	**- не более 60 мин**;
➢ Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А)	**- не менее 0,4 отн.ед.**;
➢ Стойкость покрытия к статическому воздействию: - 3%-ного раствора хлорида натрия - минерального масла - бензина	 **- не менее 144 ч**; **- не менее 192 ч**; **- не менее 20 ч**;
➢ Массовая доля нелетучих веществ	**- не менее 55%.**

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют ксилолом или сольвентом нефтяным марки «Б» до рабочей вязкости. В случае хранения при отрицательной температуре грунт-эмаль выдерживают в теплом помещении не менее 8 часов. Металлические поверхности должны быть очищены от пыли, грязи, жировых пятен; зачищены механическим способом от рыхлой и пластовой ржавчины; обезжирены бензином или уайт-спиритом и хорошо просушены. Для улучшения защитных свойств грунт-эмали стальные поверхности рекомендуется предварительно очистить пескоструйной или дробеструйной обработкой.

Способы нанесения: распылением (безвоздушное или воздушное), окунанием, струйным обливом, валиком или кистью.

Условия нанесения: Условная вязкость грунт-эмали по вискозиметру ВЗ-246 Ø 4мм при нанесении методом пневматического распыления – 25-30сек., валиком или кистью – 60-70сек. При использовании пневмораспыления необходимо исключить возможность попадания на окрашиваемую поверхность с воздухом следов масел и воды. Грунт-эмаль наносится при температуре окружающего воздуха 5-30°С и относительной влажности до 85%. Поверхность металла должна иметь температуру не менее, чем на 3°С выше точки росы. Это необходимо для предотвращения образования конденсата на поверхности металла.

Цвет: Выпускается грунт-эмаль различных цветов по каталогу RAL.

Время окончательного приобретения покрытием защитных свойств – 7 суток.

Расход на 1 слой покрытия (15-20)мкм: 80 – 120 г/м².

Гарантийный срок грунтовки – 6 месяцев с даты изготовления.