ИП Иванов О.А.

220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Аэродромная, 119, офис 1
Тел:(+375 17) 285-19-71, тел/факс:(+375 17) 285-04-46, E-mail:slon_lkm@mail.ru,
Р.сч. 3013000014383, в ОАО "Белгазпромбанк" Минская областная дирекция,
220007, г.Минск, ул.Могилевская, 41, код 742
УНП 191561313

ГРУНТОВКА КРЭС-3А

Антикоррозионная цинкосодержащая быстросохнущая алкидно-уретановая холодной сушки

ТУ РБ 37446624.006-2000

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА:

Грунтовка изготовлена на основе быстросохнущей модифицированной алкидной смолы, высококачественных пигментов с добавлением сиккатива, органических растворителей и функциональных добавок.

Предназначена для антикоррозионной защиты черных металлов, а также стальных, алюминиевых и оцинкованных поверхностей. Может применяться как самостоятельное покрытие при нанесении в 2-3 слоя, так и для грунтования металлических поверхностей под покрытия алкидными и алкидно-уретановыми эмалями.

Грунтовка КРЭС-3А широко применяется для защиты от коррозии крупногабаритных металлических конструкций таких, как опоры ЛЭП, промышленного оборудования, сельскохозяйственной техники и пр.

Обладает прекрасными антикоррозионными свойствами, солевлагостойкость данного материала в 7 раз выше, чем у классических алкидных материалов, а маслостойкость в 5 раз превышает эти показатели.

Сравнительная характеристика грунтовок	ГФ-021	ГФ-0119	КрЭС-3А
Время высыхания	24 часа	12 часов	**не более 90 минут**
Стойкость к: -индустриальному маслу	48 часов	240 часов	**240 часов**
- 3% раствору соли	24 часа	48 часов	**168 часов**
- бензину	не нормируется	не нормируется	**22 часа**
Расход на кв. метр однослойного покрытия	60-100г.	60-100г.	**100-110г.**
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А) (по окончании полимеризации покрытия твёрдость)	не менее 0,15 отн.ед.	не менее 0,15 отн.ед.	**не менее 0,12 отн.ед.** **свыше 0,4 отн.ед.;**
Массовая доля нелетучих веществ	54-60 %	53-59%;	**не менее 55%.**

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перед применением грунтовку тщательно перемешивают, при необходимости разбавляют толуолом, ксилолом или сольвентом. В случае хранения при отрицательной температуре грунтовку выдерживают в теплом помещении не менее 8 часов. Металлические поверхности должны быть очищены от пыли, грязи, жировых пятен, зачищены механическим способом от рыхлой и пластовой ржавчины, обезжирены бензином или уайт-спиритом и хорошо просушены. Покрывной слой эмали можно наносить сразу после высыхания грунтовки.

Цвет: серый, красно-коричневый, черный. Серый цвет позволяет использовать грунтовку под покрытие эмалями светлых тонов.

Время окончательного приобретения покрытием защитных свойств – 7 суток.
Расход на 1 слой покрытия (15-20)мкм: 100 – 110 г/м².

Гарантийный срок грунтовки – 6 месяцев с даты изготовления.